Smary litowe

SMAR MONILIT EP 23

Smar plastyczny litowy zalecany szczególnie tam, gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu lub połączenie małych prędkości i wysokich obciążeń, w tym do przegubów homokinetycznych. Przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych węzłów tarcia urządzeń stosowanych w górnictwie i hutnictwie. Stosowany w mechanice pojazdowej do smarowania łożysk, połączeń przegubowych w warunkach wysokiej wibracji przy znacznym zapyleniu. Zawiera dwusiarczek molibdenu. Produkt może być stosowany w układach centralnego smarowania.

Charakterystyka:

- zmniejsza zużycie i tarcie
- chroni przed korozją
- do stosowania w warsztatach jak i codziennej domowej obsłudze
- szeroki zakres temperatur roboczych od -30 °C do 140 °C
- odporny na wymywanie wodą gorącą i zimną

Lp.	Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
1.	Penetracja w temperaturze 25°C, po ugniataniu	ASTM D 217	1/10 mm	280
2.	Temperatura kroplenia	ASTM D 2265	°C	200
3.	Ochrona łożysk przed korozją	ASTM D 1743	-	wytrzymuje
4.	Odporność na wymywanie wodą w temperaturze 38 °C	ASTM D 1264	%	5
5.	Własności smarne, obciążenie zespawania	ASTM D 2595	kG	350
6.	Lepkość oleju bazowego 40 C	ASTM D 445	mm^2/s	90

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje:
DIN51502/51825:
KF2N-30
ISO 6743:
ISO-L-XCDHB 2

Opakowanie:
0,85 kg, 10 kg, 40kg, 180k

Postępowanie ze smarem:
Smar nie zawiera składników niebezpiecznych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych i środowiska.

Składowanie:
Opakowania z produktem winny być trzymane pod dachem w pomieszczeniach zamkniętych lub jeśli nie jest to możliwe przykryte. Produktu nie należy przechowywać w warunkach temperatur wyższych niż 60C, wystawionych na działanie promieni słonecznych lub na

bardzo niskie temperatury. Gwarantowany okres przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi nie mniej niż 3 lata.

Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje o produkcie dotyczące zdrowia, bhp, i wpływu na środowisko są zawarte w Karcie Bezpieczeństwa. W dokumencie tym podano szczegóły dotyczące ewentualnych zagrożeń, przestrogi i środki pierwszej pomocy wraz z omówieniem wpływu na środowisko i sposobem utylizacji produktu zużytego.
Lotos Oil nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie produktu niezgodne z przeznaczeniem lub z innymi niż podano środkami ostrożności

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.

Opracowano: 15.02.2008
Wydanie nr 2
Aktualizacja: 15.09.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Infolinia tel. +48 801 345 678, tel. +48 58 326 43 00 dla telefonów komórkowych i z zagranicy
fax +48 58 308 84 18, e-mail: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl